MATERIAL GRADE: PE 63

SDR			25		16		11		8		7		5.8		5	
NOMINAL O.D. (mm)	TOL (+)	OVALITY	PN 2.5		PN 4		PN 6		PN 8		PN 10		PN 12.5		PN 16	
			WALL THK		WALL THK		WALL THK		WALL THK		WALL THK		WALL THK		WALL THK	
	MAX (mm)	MAX (mm)	MIN (mm)	MAX (mm)	MIN (mm)	MAX (mm)	MIN (mm)	MAX (mm)	MIN (mm)	MAX (mm)	MIN (mm)	MAX (mm)	MIN (mm)	MAX (mm)	MIN (mm)	MAX (mm)
63	**0.6**	**1.5**			4.0	4.6	5.8	6.6	7.5	8.5	9.0	10.1	10.9	12.2	13.3	14.9
75	**0.7**	**1.6**	3.0	3.5	4.7	5.4	6.9	7.8	8.9	10.0	10.8	12.1	13.0	14.5	15.8	17.6
90	**0.9**	**1.8**	3.6	4.2	5.7	6.5	8.2	9.3	10.6	11.9	12.9	14.4	15.6	17.4	19.0	21.1
110	**1.0**	**2.2**	4.4	5.1	6.9	7.8	10.0	11.2	13.0	14.5	15.8	17.6	19.0	21.1	23.2	25.8
125	**1.2**	**2.5**	5.0	5.7	7.9	8.9	11.4	12.8	14.8	16.5	17.9	19.9	21.6	24.0	26.4	29.3
140	**1.3**	**2.8**	5.6	6.4	8.8	9.9	12.8	14.2	16.5	18.4	20.0	22.2	24.2	26.9	29.5	32.7
160	**1.5**	**3.2**	6.4	7.3	10.0	11.2	14.6	16.3	18.9	21.0	22.9	25.4	27.6	30.6	33.7	37.3
180	**1.7**	**3.6**	7.2	8.2	11.3	12.7	16.4	18.3	21.2	23.6	25.8	28.6	31.1	34.5	37.9	41.9
200	**1.8**	**4.0**	8.0	9.0	12.5	14.0	18.2	20.3	23.6	26.2	28.6	31.7	34.5	38.2	42.2	46.7
225	**2.1**	**4.5**	9.0	10.1	14.1	15.8	20.5	22.8	26.5	29.4	32.2	35.7	38.8	42.9	47.4	52.4
250	**2.3**	**5.0**	10.0	11.2	15.7	17.5	22.8	25.3	29.5	32.7	35.8	39.6	43.2	47.8	52.7	58.2
280	**2.6**	**9.8**	11.2	12.6	17.5	19.5	25.5	28.3	33.0	36.5	40.0	44.2	48.3	53.4		
315	**2.9**	**11.1**	12.6	14.1	19.7	21.9	28.7	31.8	37.1	41.1	45.0	49.7	54.4	60.1		
355	**3.2**	**12.5**	14.2	15.9	22.2	24.7	32.3	35.8	41.8	46.2	50.8	56.1				
400	**3.6**	**14.0**	16.0	18.6	25.0	29.0	36.4	42.1	47.1	54.4	57.2	66.0				
450	**4.1**	**15.6**	18.0	20.9	28.2	32.7	41.0	47.4	53.0	61.2						
500	**4.5**	**17.5**	20.0	23.2	31.3	36.2	45.5	52.6								
560	**5.0**	**19.6**	22.4	26.0	35.0	40.5	51.0	58.9								
630	**5.7**	**22.1**	25.2	29.2	39.4	45.6	57.3	66.1								
710	**6.4**	**24.9**	28.4	32.9	44.4	51.3										
800	**7.2**	**28.0**	32.0	37.0	50.0	57.7										
900	**8.1**	**31.5**	36.0	41.6	56.3	65.0										
1000	**9.0**	**35.0**	40.0	46.2												